

LIGATURF TRION R 226 25/8

FÚTBOL, MULTIDEPORTE



Monofilamento recto



Monofilamento texturizado



Monofilamento texturizado



Césped artificial



Capa (base) elástica

Color del terreno de juego: Lime-/Fieldgreen/Olive
 Color de las líneas: Blanco, Amarillo, Azul, Gravel
 Capa elástica: Capa Polytan EL/ET vertida in situ, Shockpads prefabricados
 Colocación: Flotante
 Costuras: Pegado con adhesivo Polytan de 1 o 2 componentes de alta resistencia y ribete
 Certificados de pruebas: Contenido reciclado / Certificado ISCC PLUS
 Mantenimiento: Véase el manual de mantenimiento de Polytan

Datos del hilo del sistema	Grosor	Distancia	Densidad lineal	Número de filamentos	Area de la sección transversal
Monofilamento recto, Rombo Forma, 100 % PE Polytan Recycling	365 µm	1 mm	13,000 dtex	6 Piezas	230,000 µm ²
Monofilamento texturizado, Triángulo Forma, 100 % PE Polytan Recycling	255 µm	1.3 mm	8,000 dtex	4 Piezas	200,000 µm ²
Monofilamento texturizado, Rectangular Forma, 100 % PE Polytan	120 µm	0.8 mm	6,400 dtex	8 Piezas	90,000 µm ²

DATOS DE CONSTRUCCIÓN

Altura del pelo aprox	Calibre	Grosor de puntada aprox	Número de puntadas aprox	Número de filamentos aprox	Peso de los hilos aprox
26 mm (estirado)	3/8"	250/m	26,250/m ²	682,500/m ²	2,900 g/m ²

ESTRUCTURA DE RESPALDO

Estructura portante	Respaldo primario 1 : Soporte de poliolefina PCR, Estabilizado a los rayos UV Respaldo primario 2 : Soporte de poliolefina / Plástico reforzado con fibra de vidrio
Recubrimiento	Recubrimiento 100 % PU PolyCoat con función TuftGuard, Antibacteriano, Resistente al agua
Peso del recubrimiento de respaldo aprox	650 g/m ²

DATOS DEL PRODUCTO

Tecnología de producción	Terciopelo empenachado con puntadas en zigzag XT
Anchura máxima	4 m
Longitud máxima	Depende de la anchura del campo
Grosor total aprox	29 mm
Peso total aprox	3,832 g/m ²

DATOS SOBRE CALIDAD

Permeabilidad al agua aprox	500 mm/h
Integración del pelo aprox	30 N
Resistencia a la tracción MD (longitudinal) mín.	15 N/mm ²
Resistencia a la tracción CD (transversal) mín.	15 N/mm ²
Solidez del color mín.	3 Escala de grises

RELLENOS

Variantes de relleno	Sin relleno
----------------------	-------------

In order to maintain our surfaces to the highest and most up to date technical standards, we reserve the right to modify the product data. Slight color variations are determined to production. We advise that the technical values regarding yarn- and construction data as well as weight indications are approximate values and could vary due to technical reasons by +/- 10 %.